

# FREITAMARQUAGE

PEINTURE MONOCOMPOSANTE  
POUR MARQUAGE DES SOLS



Conforme  
C.O.V.  
2010

Int  
Ext

Mat

Diluant n° 13



**Définition** • Peinture à base de résine acrylique en phase solvant.

**Utilisation** • Marquage des chaussées, des parkings, aires de stockage et passages piétons.  
• Travaux neufs et rénovation.  
• Intérieur et extérieur.

**Principales qualités** • Produit monocomposant facile d'emploi.  
• Remise en circulation après 30 minutes à 20° C.  
• Applicable en forte épaisseur.

## Caractéristiques techniques

Présentation: 1 composant.

Aspect du film sec: Mat.

Teintes: Blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

Densité à 20° C: 1,60 ± 0,1 (blanc).

Extrait sec volumique: 55 % ± 2.

Séchage: Sec au toucher : 5 minutes.

(à 20° C et 65 % humidité relative) Circulable : 30 minutes pour une épaisseur sèche de 150 µ.

Rendement moyen: 1,8 à 3,7 m<sup>2</sup>/litre.

Épaisseur sèche : de 150 à 300 µm.

Point éclair: Inférieur à 21° C.

Teneur en COV: C.O.V. en g/l sans dilution (base jaune) : 384

C.O.V. en g/l avec dilution maximale (base jaune) : 431

Suivant la directive n° 2004/42/CE, ce produit appartient à la catégorie A/i Revêtements monocomposants à fonction spéciale.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Classification Afnor: Famille I classe 7b1.  
NF T 36-005

N° de fiche : FS02

01/12

# FREITAMARQUAGE

PEINTURE MONOCOMPOSANTE  
POUR MARQUAGE DES SOLS



**Mise en œuvre** Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec le DTU 59-3. Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

**Applicable sur**

- Asphalte.
- Ciment.

**Matériel d'application et dilution**

- Brosse/Rouleau : 0 à 2 % avec du diluant n° 13.
- Pistolet sans air : buse 19 à 23/1000<sup>e</sup>, pression 200 à 250 bars, dilution 0 à 10 % avec du diluant n° 13.

**Nettoyage des outils**

- Diluant n° 13.

**Système recommandé**

- 1 couche de **FREITAMARQUAGE**.

**Conditionnement**

- 5 litres - 10 litres.

**Conservation** 12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Hygiène et sécurité** Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et aux indications portées sur l'emballage.

N° de fiche : FS02

01/12

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles sur notre site internet [www.freitag.fr](http://www.freitag.fr).